

Karta produktu

Gerband 586 hermetic

Specjalna taśma do klejenia paroizolacji zgodnie z normą DIN 4108-11

Gerband 586
hermetic

Folia techniczna
Taśmy klejące

Gerband 586 hermetic to taśma samoprzylepna zgodna z normą DIN 4108-11. Jest to bardzo giętka taśma polietylenowa z wyjątkowo przylegającym i odpornym na wilgoć klejem poliakrylowym o wyjątkowej odporności na starzenie. Stosowany jest wewnątrz pomieszczeń do hermetycznego klejenia i uszczelniania przejść i zakładek wiatroizolacji i paroizolacji zgodnie z normą DIN 4108-7, a także do klejenia folii PP, blach aluminiowych, MDF, poszyci drewnianych i tworzyw sztucznych.

Folia polietylenowa
Klej poliakrylowy
PET-fi Klej
Klej poliakrylowy
Papier silikonowy

✓ DIN 4108-11



Opis produktu

Materiał nośny

- Folia polietylenowa; grubość 0,08 mm
- Stabilizowany promieniami UV
- Ze wzmocnieniem PET-fi

Klej

- poliakrylowy
- Bardzo wysoka przyczepność
- Średnia wytrzymałość na ścinanie

Cechy szczególne

- Bardzo giętka
- Rozciągliwy
- Wysoka odporność na wilgoć (GPM 812)
- Wyjątkowa odporność na starzenie
- Wzmocnienie PET pomaga zapobiegać nadmiernemu rozszerzaniu się taśmy samoprzylepnej
- Wyjątkowo niskoemisyjny

Kolory

- Zielony, dowolny kolor dostępny od 25.000 m² (z nadrukiem)

Zastosowania

- Hermetyczne klejenie i uszczelnianie przejść i zakładek wiatroizolacji i paroizolacji zgodnie z normą DIN 4108-7
- Klejenie gładkich i lekko chropowatych siatek PE
- Klejenie niewoskowanego papieru Kraft (siarczanowego)
- Klejenie blach aluminiowych
- Klejenie materiałów polipropylenowych - PP
- Klejenie płyt MDF i OSB
- Klejenie tworzyw sztucznych odpornych na uderzenia (rury, okna), drewna lub metalu w niewidocznych miejscach

Dane techniczne

Grubość całkowita (DIN EN 1942)*	0,34 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Wydłużenie (DIN EN ISO 29864)*	20 %
Przyczepność (DIN EN ISO 29862)	≥ 30 N/25 mm
Zakres temperatur od	-40 °C do +80 °C
Wartość Sd	45 m
Średnica rdzenia	76,5 mm, 85 mm

* zgodnie z odpowiednią normą DIN

Noty aplikacyjne

- Stosować w temperaturach od +5 °C do +40 °C
- Powierzchnie klejone muszą być stabilne, wolne od tłuszczu i kurzu
- Do klejenia płyt MDF zalecamy wstępne przygotowanie powierzchni za pomocą Gerband Primer 6300
- Nieszczelne substancje (np. heksanal w przypadku płyt o wiórach zorientowanych) mogą pogorszyć przyczepność
- Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5 °C do +25 °C, chronić przed promieniowaniem UV

Ilość w opakowaniu

Długość rolki 25 m	
Szerokość rolki mm	50 60 75 100
Ilość rolek w kartonie	12 10 8 6

Różne opakowania jednostkowe dostępne na zamówienie

Wstępnie przycięte części do naprawy otworów wentylacyjnych ,wstępnie konfekcjonowane na rolkach

Długość rolki 25 m	
Format mm	160 x 160
Ilość rolek w kartonie	4

Dalsze dane techniczne dotyczące Gerband 586 hermetic dostępne na życzenie

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez powiadomienia w zależności od rozwoju produktu.

Stan na kwiecień 2022 r. - zastępuje wydanie z maja 2019 r

Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Faks (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

Certyfikat DQS zgodnie z normami
DIN ISO 9001 i 14001
Nr rej. 56398-QM



Taśmy samoprzylepne Gerband® są używane przez bardzo zróżnicowaną bazę klientów do szerokiego zakresu zastosowań technicznych i przemysłowych. Wymagania stawiane produktom Gerband® różnią się znacznie w zależności od zastosowania. Zdecydowanie zalecamy użytkownikom przetestowanie przydatności produktu do ich własnych, konkretnych wymagań. Wszystkie dane i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej oparte są na naszych własnych wynikach testów i praktycznym doświadczeniu i mają na celu pomóc klientom w doborze odpowiedniej taśmy do danego zastosowania. Informacje te są dostarczane bez ponoszenia odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Próbkę są dostępne bezpłatnie. Nasz zespół sprzedaży jest również dostępny, aby pomóc klientom z ich taśmą.