PASSIVE HOUSE SYSTEMS

PHS Wolfy

Jednostronna taśma klejąca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z normą DIN 4108. Do trwałego klejenia warstw kontrolujących opary i membran oraz do wiatroszczelnego mocowania podkładów dachowych, membran dachowych i membran elewacyjnych. Idealny do częściowo otwartych elewacji.

Aplikacja

- Odlep część warstwy zabezpieczającej.
- Wyśrodkuj taśmę na zakładce i przyklej.
- Dalej, stopniowo odklejaj warstwę zabezpieczającą i przyklejaj taśmę, utrzymując ją wolną od naprężeń i zagnieceń.
- Mocno dociskając przesuwaj energicznie dłonią po materiale.
- Nie stosować na dachu o kącie nachylenia poniżej 10°.
- Maksymalna ekspozycja na działanie czynników zewnętrznych - 24 miesiące.

Powierzchnie muszą być mocne, suche i wolne od kurzu i tłuszczu. Ponadto powierzchnia nie może być odporna na klej. Powierzchnie i membrany należy oczyścić przed klejeniem i przeprowadzić testy przyczepności. Gotowe spoiny nie mogą znajdować się w stojącej wodzie ani pod ciągłym naprężeniem mechanicznym. Zagniecenia i naprężenia membran i taśm należy złagodzić poprzez nacięcie i późniejsze sklejenie. Należy unikać nietypowych naprężeń. Klejenie nie może odbywać się na wielowarstwowych membranach lub powierzchniach, które nie mają wystarczającej wytrzymałości wewnętrznej. Klejenie w konstrukcji saun i basenów powoduje utratę gwarancji. W przypadku nieprawidłowej i nieprofesjonalnej obróbki oraz niespełnienia warunków bezpiecznego klejenia (złe podłoże) może nastąpić unieważnienie gwarancji.

Zalety

- PHS Wolfy może być stosowana do uszczelnień zarówno wewnętrznych jak i zewnetrznych.
- Nie zawiera rozpuszczalników.
- Temperatury aplikacji od -10˚C do 40˚C.
- Doskonała natychmiastowa przyczepność.
- Zgodność z DIN 4108-11.
- Dożywotnia przyczepność.

Dane Techniczne

Klej	dyspersja akrylowa, bez rozpuszczalników EC1Plus
Temperatura pracy	od -10°C
Odporność na temperaturę	-40°C do +100°C
Przechowywanie w temperaturze	15 – 25°C przy wilgotności względnej 40 – 60%
Materiał nośny	specjalna folia stabilizowana promieniami UV
Warstwa zabezpieczająca	papier silikonowy
Siła klejenia	DIN EN 1939 ok. 35 N/25mm
Grubość: 0,30mm (bez wkładki)	DIN EN 1939 ca. 35 N/25mm 0,30mm (bez wkładki)

Passive House Systems Polska
ul. Wielopole 6/6, 80-556 Gdańsk
tel. (+48) 58 380 14 37
www.passivehousesystems.pl

Passive House Systems IE
P31 W950, Ballincollig, Cork, Ireland
tel. (+353) 021 4872664
www.passivehousesystems.ie

Passive House Systems UK
CM16 6th, Epping, Essex, UK
tel. (+44) 0333 880 2347
www.passivehousesystems.co.uk

Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materialy zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.